

	<p style="text-align: center;">KAPLAN, s. r. o., K Jezeru 533, Praha 10 – Hostivař Tel: 271 750 577, Fax: 271 751 241, Mob: 606 962 046 e - mail: info@kaplanpraha.cz, www.kaplanpraha.cz</p>	<p style="text-align: right;">Platnost od: 1. 1. 2009</p>
<p>Technický list výrobku: Palubkové obložení - AB, C</p>		<p style="text-align: right;">Strana 1/2</p>

Tento technický list platí pro výrobu, balení, zkoušení, značení, skladování a dodávání palubkového obložení (dále jen palubky).

I. Názvosloví

Palubky jsou vyráběny z jehličnatých dřevin v provedení na pero a drážku.
Vyrábí se v rozměrech, sortimentu a kvalitě podle tohoto technického listu - tab. 1 a 2
Deklarované takzvané volné třídy jakosti palubkového obložení (AB a C) vycházejí z ČSN EN 14519.

II. Všeobecně

Palubky se vyrábí ve dvou jakostních třídách (AB, C).
Udávaná třída jakosti může obsahovat max. 5% dílců nejbližší nižší třídy.
Třídění se týká pouze lícové strany, pokud není stanoveno jinak.

III. Technické požadavky

Materiál - na výrobu palubek se používá řezivo neopracované, třídy A, I. a II. podle ČSN 49 1010, ČSN EN 1312, ČSN 49 1011. Používané dřeviny SM, BO, MD.

Rozměry - palubky se vyrábí v rozměrech:
Tab. 1

Tloušťka (mm)	Šířka* (mm)	Délka**** (m)	Dovolené úchytky		
			tloušťka**	šířka***	délka
10 - 30	70 - 150	3 - 5 (po 0,5 m)	± 0,5 mm	± 1 mm	- 0 mm + 50 mm

- *) Šířka s perem
) Dovolena úchytky tloušťky u II. jakostní třídy (broušené) je: **+0,2 / -0,7mm
***) Dovolena úchytky šířky u rozměru nad 114 mm je: **± 1,5 mm**
****) Ojedinele po 10 cm

Podle zpracovávaného řeziva je možno vyrábět i jiné rozměry.

Vlhkost řeziva při zpracování musí být 10 - 14 %

Palubky jsou čtyřstranně hoblované podle ČSN 49 0231, stupeň opracování (jakost povrchu) - 3.
Dodávány jsou bez povrchové úpravy.

Přípustné vady jsou uvedeny v tabulce č. 2

Značení - palubky jsou baleny do svazků. Každý svazek je označen:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| a) datem výroby | d) rozměry (tl. (mm) x š. (mm) x d. (m)), množstvím (ks) |
| b) jakostní třídou (AB, C) | e) druhem výrobku (PA - palubky) |
| c) dřevinou (SM, BO, MD) | f) podpisem třídiče |

IV. Zkoušení

Tloušťka a šířka palubek se měří posuvným měřítkem, délka ocelovým měřítkem. Vlhkost se měří elektrickým vlhkoměrem, ve sporných případech váhovou metodou podle ČSN 49 0103.

V. Balení, doprava a skladování

Palubky stejné dřeviny, jakosti, šířky a délky jsou baleny do svazků.

Dopravují se v zakrytých řádně vyčištěných dopravních prostředcích, chráněné proti přímým povětrnostním vlivům.

Palubky musí být skladovány ve vzdušných, suchých a krytých místnostech, nebo ve skladech se stálou teplotou.

Svazky palubek musí být dostatečně vzdáleny od stěn, topných těles a podobných tepelných zdrojů, nesmí být vystaveny přímému sálavému teplu, uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení, zejména aby se nezvyšovala jejich vlhkost.



KAPLAN, s. r. o., K Jezeru 533, Praha 10 – Hostivař
Tel: 271 750 577, Fax: 271 751 241, Mob: 606 962 046
e - mail: info@kaplanpraha.cz, www.kaplanpraha.cz

Platnost od:
1. 1. 2009

Technický list výrobku:

Palubkové obložení - AB, C

Strana 2/2

Tab. 2

Druhy vad		Dřevina	Jakost			
			AB	počet	C	počet
Suky	1. zdravé, srostlé suky	BO	3/4 šířky kusu	bez omezení	celá š., bez zlomení	bez omezení
	2. nesrostlé, vypadavé suky		do 1,5 cm	1x na 2 m	do 3 cm	1x na 2 m
	3. suky vyštíplé u drážky a pera		do 1cm	1x na 2 m	do 1,5 cm	1x na 1 m
	1. zdravé, srostlé suky	SM	1/2 šířky kusu	bez omezení	celá š., bez zlomení	bez omezení
	2. nesrostlé, vypadavé suky		do 1,5 cm	1x na 2 m	do 3 cm	1x na 2 m
	3. suky vyštíplé u drážky a pera		do 1 cm	1x na 2 m	do 1,5 cm	1x na 1 m
Smolníky		do rozměru 2x35 mm nebo stejné plochy neomezeně		bez omezení		
Dřeň		dovoluje se		bez omezení		
Napadení houbami	plíseň, měkká hniloba	nedovoluje se		nedovoluje se		
	zbarvení	na lícové straně dovoleno slabé zbarvení jako červené a modré skvrny, na rubové straně dovoleno bez omezení		bez omezení		
	tvrdá hniloba	nedovoluje se		bez omezení		
Poškození hmyzem a cizopas. houbami		nedovoluje se		nedovoluje se		
Trhliny	nepronikající	dovolují se do 1/4 délky kusu		bez omezení		
	pronikající	dovolují se do 300 mm délky, čelní		bez omezení		
Zakřivení	podélné a šroubové	dovoluje se v rozsahu umožňující snadné sestavení po celé délce		bez omezení		
	příčné	dovoluje se do 1% šířky kusu		dovoluje se do 2% šířky kusu		
Vytrhaná vlákna (místa poškozená obráběním)		do 20% max. velikosti suku	1x na 1m	bez omezení		
Obliny		na rubové straně, není-li porušena drážka a pero nejméně na 3/4 délky		bez omezení		
Zárůst (kůry)		dovoluje se		bez omezení		

Nejvýše 5% dílců zásilky smí být nejbližší nižší třídy. Dílce, které nespĺňují požadavky třídy II., musí splňovat konečný účel obložení. Třídění podle vzhledu nesmí brát v úvahu vady, které nebudou viditelné na sestavě. Například třísky nebo malé vypadlé suky na peru, ojedinělé vady šířky pera.